

# GLYCIMPER FONGE

(GLYCIMPER FONGICIDE)

## DEFINITION

**GLYCIMPER FONGE** est un revêtement d'imperméabilité en phase aqueuse de classes I1 à I3 résistant aux moisissures, algues, mousses et lichens. Assure la protection et la décoration des maçonneries extérieures soumises aux pollutions atmosphériques, aux intempéries et aux attaques des micro-organismes.

## PROPRIETES

- Revêtement d'imperméabilité de façade : classe I1 à I3, (NF P 84403).
- Résistance à la fissuration  $\leq 1$  mm
- Résiste durablement au développement des micro-organismes (selon la norme AFNOR NF X41520).

## SUPPORT

Enduits de ciment et dérivés, maçonnerie, béton brut, ancienne peinture mate adhérente d'épaisseur inférieure à 300µm. (Conformément au DTU 42.1).

## DONNEES TECHNIQUES

### Classification

AFNOR NF T 36005 Famille I - Classe 7b2.

EN 1062-1 : G<sub>3</sub> E<sub>4</sub> S<sub>1</sub> V<sub>2</sub> W<sub>2</sub> A<sub>2</sub> C<sub>0</sub> (I1) - G<sub>3</sub> E<sub>4</sub> S<sub>1</sub> V<sub>2</sub> W<sub>2</sub> A<sub>3</sub> C<sub>0</sub> (I2) - G<sub>3</sub> E<sub>5</sub> S<sub>1</sub> V<sub>2</sub> W<sub>2</sub> A<sub>4</sub> C<sub>0</sub> (I3)

Valeur limite UE de ce produit (Cat. A/c) : 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010). Ce produit contient max. 10 g/l. Résine acrylique en dispersion aqueuse. Contient un agent de protection du feu.

1.41 kg/l

53.0%

Non inflammable.

Mat profond.

Blanc. Tons pastels et moyens avec 7,5% max de colorants universels sans solvants.

Hors poussière : 2 h. Recouvrable : 24 h (valeurs données à titre indicatif).

de 550 g/m<sup>2</sup> à 1100 g/m<sup>2</sup> selon le système choisi (I1, I2 ou I3).

Prêt à l'emploi.

1

### C.O.V.

### Composition

### Masse volumique

### Extrait sec pondéral

### Point éclair

### Aspect sec

### Teinte

### Séchage à 20°C

### Rendement

### Dilution

### Brillant à 85°

## MISE EN ŒUVRE

Tous les travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au D.T.U. 42.1.

### Préparation des supports

**GLYCIMPER FONGE** n'est pas destinée à corriger les défauts de planéité du support ; il peut être nécessaire de réenduire ou d'abattre les reliefs trop importants.

Les revêtements organiques d'épaisseur inférieur à 300 µm, pourront être conservés après études préalable. Les salissures et particules non adhérentes doivent être éliminées avec un nettoyeur sous pression.

Sur supports moisissus, avant de peindre, éliminer les moisissures par brossage humide ou jet haute pression, puis décontaminer le support avec la solution **ARTIBIOSE+**.

En l'absence d'étude préalable ou dans le cas d'anciens revêtements d'épaisseur supérieur à 300 µm, le décapage est obligatoire.

### Conditions d'application

**GLYCIMPER FONGE** s'applique à la brosse, au rouleau synthétique à poils longs.

Ne pas peindre par temps de gel, ni sur support humide ou condensant.

Température du support comprise entre +5°C et +35°C et humidité relative de l'air < 80%.

Appliquer en couche d'impression **GLYCELITE FACADE FONGE** dilué à 20%.

Appliquer ensuite **GLYCIMPER FONGE** en 1 et 2 couches selon la performance recherchée.

Laisser sécher 24 heures entre 2 couches.

Classe épaisseur film	Résistance à la fissuration	Impression	Couche intermédiaire	Couche de finition
I1 ép. : 0.2 mm	$\leq 0.2$ mm	GLYCELITE FACADE FONGE dilué à 20% env. 100 g/m <sup>2</sup>		GLYCIMPER FONGE 550 g/m <sup>2</sup>
I2 ép. : 0.3 mm	$\leq 0.5$ mm		GLYCIMPER FONGE 400 g/m <sup>2</sup>	400 g/m <sup>2</sup>
I3 ép. : 0.4 mm	$\leq 1$ mm		GLYCIMPER FONGE 550 g/m <sup>2</sup>	550 g/m <sup>2</sup>

Grammages indiqués correspondent à l'épaisseur sèche théorique du film de peinture pour un support lisse. Sur des supports à reliefs, une majoration est à prévoir en fonction de l'importance du relief.

**Important :** pour conserver sa résistance aux moisissures, **GLYCIMPER FONGE** ne doit être ni mélangée, ni recouverte avec une autre peinture.

### Nettoyage du matériel

Nettoyer à l'eau immédiatement après usage.

### STOCKAGE

2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel.

### CONDITIONNEMENTS

Seaux de 15 L.

### HYGIENE ET SECURITE

FDS consultable sur notre site internet [www.artilin.fr](http://www.artilin.fr) ou sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).



LA PEINTURE INTELLIGENTE

B.P. 12 - 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ

Tél : 05.53.87.51.65. - Fax : 05.53.676.676

E-mail : [artilin@artilin.fr](mailto:artilin@artilin.fr)

### REMARQUE :

Les conditions d'utilisation de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de désaccord avec les indications figurant ci-dessus, celles-ci étant basées sur les résultats des tests effectués en laboratoire.