

KREMABRILL FONGE

(KREMABRILL FONGICIDE)

DEFINITION

KREMABRILL FONGE est une peinture laque brillante, en phase aqueuse, résistante aux moisissures pour plafonds et murs intérieurs et extérieurs.
Constitue une véritable alternative aux laques solvantées traditionnelles.
Recommandée en salle de bain, cuisines, cages d'escalier, avant-toits, menuiseries ...

PROPRIETES

- Prêt à l'emploi
- **Résiste durablement aux moisissures (selon norme NF X41520 de résistance des peintures aux micro-organismes).**
- Résistante aux frottements humides conformément aux normes EN ISO 11998 et NF EN 13300 : lessivable Classe 1 (abrasion < 5 µm).
- **En phase aqueuse** : très faible odeur, confort et sécurité d'emploi
- Excellente résistance au jaunissement
- Séchage rapide

SUPPORTS

Ancienne peinture mate adhérente. Autres supports : cf § Préparation des supports.

DONNEES TECHNIQUES

Classification COV

AFNOR NF T36005 Famille I - Classe 7b2
Limite UE de ce produit (Cat. A/b) : 100 g/l (2010).

Composition Masse volumique Extrait sec pondéral Point éclair Aspect sec Teinte

Ce produit contient max. 100 g/l.
Emulsion de polymère acrylique. Contient un agent de protection du feuil.
1.24 kg/l
50%
Non inflammable
Brillant tendu.
Blanc. Tons pastels à médium avec 5% max. de colorants universels sans solvants ou teintés en usine sur demande .
Hors poussière : 1 h. Recouvrable : 6 h. (valeurs données à titre indicatif)
10 à 12 m²/l selon la nature du support
75
Prêt à l'emploi.

Séchage 20°C Rendement Brillant à 60° Dilution

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports

Sur anciens fonds satinés ou brillants, effectuer obligatoirement un ponçage.
Les salissures et particules non adhérentes doivent être éliminées autant que possible par brossage.
Sur supports moisiss, avant de peindre, éliminer les moisissures par brossage humide ou jet haute pression puis décontaminer le support avec la solution **ARTIBIOSE+**.
Sur plaque de plâtre à épiderme cartonné, appliquer au préalable **GLYCELO MAT FONGE**.
Sur tous les autres supports intérieurs non peints, appliquer au préalable l'impression **GLYCEPRIM FONGE**.
Sur supports extérieurs non peints, appliquer au préalable une couche d'impression avec **GLYCELITE FACADE FONGE** diluée à 20%.

Conditions d'application

KREMABRILL FONGE s'applique à la brosse spéciale laque acrylique ou au rouleau laqueur mousse floquée sur support adhérent, dégraissé propre et sec conformément au D.T.U. 59.1.
Température d'emploi : Entre 8°C et 30°C. Hygrométrie maximale : 65% HR

Appliquer obligatoirement 2 couches de **KREMABRILL FONGE** pour obtenir la meilleure résistance aux moisissures.

Important : pour conserver ses propriétés de résistance aux moisissures, **KREMABRILL FONGE** ne doit être ni mélangée ni recouverte avec une autre peinture.

Nettoyage du matériel

Nettoyer à l'eau immédiatement après usage

STOCKAGE

2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENT

Seau 15 L

HYGIENE ET SECURITE

FDS consultable sur notre site internet www.artilin.fr ou sur www.quickfds.com

REMARQUE :

Les conditions d'utilisation de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de désaccord avec les indications figurant ci-dessus, celles-ci étant basées sur les résultats des tests effectués en laboratoire.



LA PEINTURE INTELLIGENTE

B.P. 12 - 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ
Tél : 05.53.87.51.65. - Fax : 05.53.676.676
E-mail : artilin@artilin.fr