

KREMASOIE FONGE A

(KREMASOIE FONGICIDE A)

DEFINITION

KREMASOIE FONGE A est une peinture acrylique satinée en phase aqueuse résistante aux moisissures pour murs et plafonds intérieurs. S'utilise notamment comme couche de finition sur toile de verre. **Recommandé pour les locaux agro-alimentaires, chambres froides, (> 0° C), cuisines, établissements de santé, restaurants collectifs, ateliers d'abattage...**

PROPRIETES

- Résiste durablement au développement des moisissures (selon la norme AFNOR NF X41520), assure la protection durable des murs et plafonds contre le développement des moisissures.
- Résiste au Mucor, champignon hors Norme (Laboratoire ITECH de Lyon).
- Lavable (PV d'essais suivant norme NF T30082).
- PV contact alimentaire en chambre froide (IANESCO).
Ne concerne que la peinture blanche non teintée.
- Label vert EXCELL® : ne contient ni chlorophénol, ni chlorobenzène, ni composé organo-chloré susceptible de contaminer l'ambiance de bâtiments de stockage ou de fabrication et risquant d'altérer le goût des denrées alimentaires qui pourraient y être stockées ou transformées.
- Excellente résistance au jaunissement.
- Résistance aux frottements humides (EN ISO 11998 et NF EN 13300) : lessivable classe 1 (abrasion <5 µm)

SUPPORTS

Ciment et dérivés, brique, parpaing brut, crépis, enduits intérieurs, ancienne peinture mate adhérente, toile de verre, bois et dérivés, plâtre et dérivés.

DONNEES TECHNIQUES

Classification C.O.V.

AFNOR NF T 36005 Famille I-Classe 7b2.
Valeur limite UE de ce produit (Cat. A/b) : 100 g/l (2010)
Ce produit contient max. 95 g/l

Composition Masse volumique Extrait sec Point éclair Aspect Teinte Séchage à 20°C

Dispersion aqueuse de copolymères acryliques. Contient un agent de protection du feuil.
1.4 kg/l
55 %
Non inflammable.
Satiné tendu.
Blanc. Tons pastels avec 1% max. de colorants universels sans solvants.
Hors poussière : 2 h. Recouvrable : 8 h. (valeurs données à titre indicatif, pour un lieu correctement ventilé)
9 à 12 m²/l par couche selon la porosité et le relief du support.
35

Rendement Brillant à 60°

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports

Sur anciens fonds satinés ou brillants, effectuer obligatoirement un ponçage. Sur supports moisissés, avant de peindre, éliminer les moisissures par brossage humide, puis décontaminer le support avec la solution **ARTIBIOSE+**. Sur anciens fonds encore farinants après préparation, appliquer l'impression **GLYCEPRIM FONGE**. Sur support non peint, appliquer au préalable une couche d'impression avec **GLYCEPRIM FONGE**.

Conditions d'application

KREMASOIE FONGE A s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet, sur support adhérent, dégraissé, propre et sec, conformément au DTU 59.1. Ne pas peindre en dessous de +8°C ou si l'air ambiant est saturé d'humidité. Diluer à l'eau si nécessaire (3% maximum). Appliquer **KREMASOIE FONGE A** en 2 couches pour une meilleure résistance. Dans le cas de chambres froides, laisser sécher 48h avant remise en froid. Respecter 3 semaines de séchage avant tout lessivage.

Important : pour conserver sa résistance aux moisissures, **KREMASOIE FONGE A** ne doit être ni mélangée avec une autre peinture, ni recouverte après application.

Nettoyage du matériel

Nettoyer à l'eau immédiatement après usage.

STOCKAGE

2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Seaux de 15 L et cartons de 4 seaux de 2.5 L.

HYGIENE ET SECURITE

FDS consultable sur notre site internet www.artilin.fr ou sur www.quickfds.com

REMARQUE :

Les conditions d'utilisation de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de désaccord avec les indications figurant ci-dessus, celles-ci étant basées sur les résultats des tests effectués en laboratoire.

Artilin

LA PEINTURE INTELLIGENTE

B.P. 12 - 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ
Tél : 05.53.87.51.65. - Fax : 05.53.676.676
E-mail : artilin@artilin.fr