

# KREMABIOSE A



## DEFINITION

**KREMABIOSE A** est une peinture acrylique mate en phase aqueuse résistante aux moisissures pour murs et plafonds intérieurs.  
**Recommandée pour les locaux agro-alimentaires, cuisines, établissements de santé, restaurants collectifs...**

## PROPRIETES

- Prêt à l'emploi.
- **Résiste durablement au développement des moisissures (selon la Norme AFNOR NF X41520).**
- **Bénéficie du Label Vert Laboratoire EXCELL® : ne contient ni CHLOROPHENOL, ni CHLOROBENZENE, ni composé ORGANOCHLORE, risquant de dégrader le goût du vin ou de dénaturer le goût de denrées alimentaires lors d'une application dans un chai ou dans des locaux de stockage ou de transformation agro-alimentaires.**
- Excellente adhérence sur tous les matériaux de maçonnerie neufs ou anciens.

## SUPPORTS

Ciment et dérivés, béton cellulaire, brique, parpaing, plâtre et dérivés, ancienne peinture mate adhérente, bois et dérivés.

## DONNEES TECHNIQUES

### Classification C.O.V.

AFNOR NF T 36005 Famille I-Classe 7b2.  
 Valeur limite UE de ce produit (Cat. A/a) : 30 g/l (2010)  
 Ce produit contient max. 25 g/l

### Composition Masse volumique Extrait sec Point éclair Aspect Teinte Séchage à 20°C

Dispersion aqueuse de copolymères acryliques. Contient un agent de protection du feuil.  
 1.6 kg/l  
 65%  
 Non inflammable.  
 Mat.  
 Blanc. Tons pastels avec 1% max. de colorants universels sans solvants.  
 Hors poussière : 1 h. Recouvrable : 6 h. (valeurs données à titre indicatif, pour un lieu correctement ventilé)  
 8 à 11 m<sup>2</sup>/l par couche selon la porosité du support et le matériel d'application.  
 2

### Rendement Brillant à 60°

## MISE EN ŒUVRE

### Préparation des supports

Sur supports moisissés, éliminer systématiquement les moisissures par brossage humide ou jet haute pression, puis décontaminer obligatoirement avec **ARTIBIOSE+**.  
 Dans le cas de fonds farinants après préparation, fixer avec l'impression **GLYCEPRIM FONGE**.

### Conditions d'application

**KREMABIOSE A** s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet, sur support adhérent préparé, propre, dépoussiéré et sec conformément au DTU 59.1.  
 Ne pas peindre en dessous de +8°C ou au-dessus de +35°C ou si l'air ambiant est saturé d'humidité.  
 Dans le cas d'une application sur fonds anciens, sur bois ou au pistolet airless, diluer à l'eau si nécessaire (3% maximum). Sur plâtre et carreaux de plâtre, diluer la première couche de **KREMABIOSE A** à 5%.

Appliquer **KREMABIOSE A** en 2 couches pour obtenir une meilleure résistance aux moisissures.

**Important :** pour conserver sa résistance aux moisissures, **KREMABIOSE A** ne doit être ni mélangée avec une autre peinture, ni recouverte après application.

### Nettoyage du matériel

Nettoyer à l'eau immédiatement après usage.

## STOCKAGE

2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel.

## CONDITIONNEMENT

Seaux de 15 L et cartons de 4 seaux de 2.5 L.

## HYGIENE ET SECURITE

FDS consultable sur notre site internet [www.artilin.fr](http://www.artilin.fr) ou sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

### REMARQUE :

Les conditions d'utilisation de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de désaccord avec les indications figurant ci-dessus, celles-ci étant basées sur les résultats des tests effectués en laboratoire.



LA PEINTURE INTELLIGENTE

B.P. 12 - 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ  
 Tél : 05.53.87.51.65. - Fax : 05.53.676.676  
 E-mail : [artilin@artilin.fr](mailto:artilin@artilin.fr)