

VINYSOIE

DEFINITION	VINYSOIE est une peinture d'aspect satiné doux en phase aqueuse, pour travaux courants intérieurs en neuf ou rénovation sur murs et plafonds.
PROPRIETES	<ul style="list-style-type: none"> - Facile à appliquer. - Bonne opacité. - Bon garnissant. - Faible taux en C.O.V.
SUPPORTS	Convient en intérieur sur supports neufs préalablement imprimés (enduit de ciment et dérivés, plâtre et dérivés, plaque de plâtre cartonnée, toile de verre, bois dérivés) et sur ancienne peinture mate adhérente.
DONNEES TECHNIQUES	
Classification	AFNOR NF T 36005 Famille I-Classe 7a2
C.O.V.	Valeur limite UE de ce produit (Cat. A/a) : 30 g/l (2010). Contient max. 15 g/l.
Composition	Dispersion aqueuse vinylique.
Masse volumique	1.3 kg/l
Extrait sec	58 %
Point éclair	Non inflammable.
Aspect	Satiné doux.
Teinte	Blanc. Tons pastels à médium avec 5% max. de colorants universels sans solvants ou teintés en usine sur demande.
Séchage à 20°C	Hors poussière : 1 à 2 h - Recouvrable : 8 h. <i>(valeurs données à titre indicatif, pour un lieu correctement ventilé)</i>
Rendement Brillant à 60°	11 à 14 m²/l selon la porosité et le relief du support. 18
MISE EN ŒUVRE	
Préparation des supports	Les supports doivent être adhérents, dépolissés, dégraissés, propres et secs conformément au D.T.U. 59.1. Sur supports neufs tels que enduits de ciment, plâtre et dérivés, plaque de plâtre cartonnés, appliquer au préalable une couche d'impression avec CELOPRIM . Sur bois et dérivés, appliquer au préalable une couche d'impression avec GLYCEPRIM FONGE .
Conditions d'application	VINYSOIE s'applique à la brosse, au rouleau synthétique ou au pistolet airless. Ne pas peindre en dessous de +8°C ou au dessus de +35° ou si l'air ambiant est saturé d'humidité. Prêt à l'emploi. Appliquer 1 à 2 couches de VINYSOIE selon le niveau de finition souhaité.
Nettoyage du matériel	Nettoyer à l'eau immédiatement après usage.
STOCKAGE	2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel.
CONDITIONNEMENTS	Fûts de 15 L.
HYGIENE ET SECURITE	<i>FDS consultable sur notre site internet www.artilin.fr ou sur www.quickfds.com</i>

REMARQUE :

Les conditions d'utilisation de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de désaccord avec les indications figurant ci-dessus, celles-ci étant basées sur les résultats des tests effectués en laboratoire.



LA PEINTURE INTELLIGENTE

B.P. 12 - 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ
Tél : 05.53.87.51.65. - Fax : 05.53.676.676
E-mail : artilin@artilin.fr